

## II

(Nelegislatívne akty)

## NARIADENIA

## DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2293

z 3. augusta 2017

**o podmienkach klasifikácie bez skúšania priečne vrstvených drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvených dyhových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň**

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS <sup>(1)</sup>, a najmä na jeho článok 27 ods. 5,

keďže:

- (1) Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/364 <sup>(2)</sup> sa prijal systém klasifikácie parametrov stavebných výrobkov, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň. Priečne vrstvené drevené výrobky a vrstvené dyhové drevené výrobky sú stavebnými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje uvedené delegované nariadenie.
- (2) Skúšky preukázali, že priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, majú stabilné a predvídateľné parametre ich reakcie na oheň za predpokladu splnenia určitých podmienok, pokiaľ ide o podobu výrobku, ako aj jeho montáž, priemernú hustotu a hrúbku.
- (3) Priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, by sa preto mali za uvedených podmienok považovať za výrobky, ktoré patria do určitej triedy parametrov reakcie na oheň stanovenej v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/364 bez toho, aby sa vyžadovalo skúšanie, ak splňajú uvedené podmienky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

## Článok 1

Priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, ktoré splňajú podmienky stanovené v prílohe, sa aj bez skúšania považujú za výrobky patriace do tried parametrov uvedených v prílohe bez skúšania.

<sup>(1)</sup> Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

<sup>(2)</sup> Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2016, s. 4).

---

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2017

*Za Komisiu*  
*predseda*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PRÍLOHA

Tabuľka 1

**Triedy parametrov reakcie na oheň priečne vrstvených drevených výrobkov a vrstvených dyhových drevených výrobkov určených na steny a stropy**

Výrobok <sup>(1)</sup>	Informácia o výrobku	Minimálna priemerná hustota <sup>(2)</sup> (v kg/m <sub>3</sub> )	Minimálna celková hrúbka (mm)	Trieda <sup>(3)</sup>
Priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351	Minimálna hrúbka vrstvy 18 mm	350	54	D-s2, d0 <sup>(4)</sup>
Vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374	minimálna hrúbka dyhy 3 mm	400	18	D-s2, d0 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Platí pre všetky druhy a lepidlá, na ktoré sa vzťahujú normy pre výrobky.

<sup>(2)</sup> Kondicionované v súlade s normou EN 13238.

<sup>(3)</sup> Trieda podľa tabuľky 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/364.

<sup>(4)</sup> Trieda platí pre akýkoľvek podklad alebo vzduchovú medzeru.

Tabuľka 2

**Triedy parametrov reakcie na oheň priečne vrstvených drevených výrobkov a vrstvených dyhových drevených výrobkov určených na podlahy**

Výrobok <sup>(1)</sup>	Informácia o výrobku	Minimálna priemerná hustota <sup>(2)</sup> (v kg/m <sub>3</sub> )	Minimálna celková hrúbka (mm)	Trieda pre podlahy <sup>(3)</sup>
Priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351	minimálna hrúbka vrstvy 18 mm s povrchovou vrstvou vyrobenou z borovicového dreva	430	54	D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(4)</sup>
Priečne vrstvené drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351	minimálna hrúbka vrstvy 18 mm s povrchovou vrstvou vyrobenou z jedľového dreva	400	54	D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(4)</sup>
Vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374	minimálna hrúbka dyhy 3 mm s povrchovou vrstvou vyrobenou z borovicového dreva	480	15	D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(4)</sup>
Vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374	minimálna hrúbka dyhy 3 mm s povrchovou vrstvou vyrobenou z borovicového dreva	430	20	D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(4)</sup>
Vrstvené dyhové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374	minimálna hrúbka dyhy 3 mm s povrchovou vrstvou vyrobenou z jedľového dreva	400	15	D <sub>FL</sub> -s1 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Uplatňuje sa aj na schody.

<sup>(2)</sup> Kondicionované v súlade s normou EN 13238.

<sup>(3)</sup> Trieda podľa tabuľky 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/364.

<sup>(4)</sup> Trieda platí pre akýkoľvek podklad alebo vzduchovú medzeru.